

SABA Primer H17

Primário para substratos porosos

Descrição

SABA Primer H17 é um primário de base epóxi de 2 componentes para substratos porosos.

Campo de aplicação

SABA Primer H17 é adequado para o pré-tratamento de substratos porosos antes da utilização dos selante / revestimentos de polissulfureto SABA.

Vantagens

- Muito boa resistência à humidade, solventes, ácidos e alcalis
- Cumpre com a norma EN 14188-4

Modo de utilização

Para obter mais informações sobre o método de uso, consulte as folhas de informações relevantes do SABA em www.saba.nl. O fechamento da embalagem o mais rapidamente possível após o uso tem um efeito positivo sobre as propriedades de aplicação e a vida útil do produto.

Dados técnicos

	Part A	Part B
Base	Epóxido	Amina
Viscosidade a 23 °C (EN 12092)	Líquido	Líquido
Densidade	approx. 1,010 kg/m ³	approx. 900 kg/m ³
Conteúdo sólido	approx. 45%	approx. 30%
Ponto de inflamação	approx. + 12°C	
Solventes	Mistura de aromáticos e éster	
Tempo de secagem (mínimo)	30 minutos	
Tempo aberto (máximo)	6 horas	
Tempo de aplicação	approx. 2-3 hours	
Cobertura	approx. 150 g/m ²	
Temperatura de aplicação	minimum + 5°C to maximum + 30°C	
Temperatura de armazenamento	minimum + 5°C to maximum + 30°C	
Resistência à temperatura	minimum - 40°C to maximum + 120°C	

Informação da encomenda

Embalagem	Conjunto (componente A + B)		
Conteúdo	500 ml (contém 6 itens)	900 ml (contém 6 itens)	4 litros (contém 1 item)
Cor	luz amarela		
Artigo n°	100324 AFL	100324 AFH	100324 ABB
Validade	18 meses (em embalagens fechadas)		

Outras embalagens e cores a pedido. A vida útil pode variar para embalagens grandes.

Recomendações de segurança

Para obter mais informações sobre segurança, consulte a folha de dados de segurança SABA relevante.

As nossas recomendações e instruções de utilização baseiam-se no estado actual do saber-fazer e da técnica. Clientes e usuários devem avaliar os nossos produtos por si mesmos, no que diz respeito à utilização e requisitos de sua própria escolha. Não nos responsabilizaremos caso os nossos produtos não estejam a ser utilizados, sujeitos às nossas recomendações e / ou instruções de utilização. Além disso, os Termos e Condições Gerais da SABA Dinxperlo BV aplicar-se-ão às nossas recomendações, instruções de utilização e entrega dos nossos produtos.

Pag. 1 de 1 Versão 2014-05-02, substituindo todas as versões anteriores